

# Fiche d'emploi des primaires

De la société BASF CONSTRUCTION CHEMICALS FRANCE SAS

Cette fiche est associée aux certificats des colles à carrelage de la Société BASF CONSTRUCTION CHEMICALS FRANCE SAS.  
Elle précise les primaires à utiliser sur les supports pour lesquels le certificat indique cette nécessité ainsi que leurs conditions d'emploi.

Support	Primaire		
	Dénomination	Consommation	Délai de séchage
Béton cellulaire	PCI Gisogrund <sup>(1)</sup>	100 à 200 g/m <sup>2</sup>	1 h minimum (sec au toucher)
	PCI Gisogrund 404 <sup>(1)</sup>	100 à 200 g/m <sup>2</sup>	3 h minimum (sec au toucher)
Chape fluide à base de sulfate de calcium	PCI Gisogrund 404 <sup>(1)</sup>	100 à 200 g/m <sup>2</sup>	3 h minimum (sec au toucher)
Chape asphalte non sablée	PCI Gisogrund 404	50 à 100 g/m <sup>2</sup>	3 h minimum (sec au toucher)
Traces de colle bitumineuse			
Traces de colle acrylique			
Traces de colle néoprène			
Anciennes dalles semi-flexibles			
Ancien carrelage émaillé non poncé			

(1) : Pour ces supports : les primaires PCI Gisogrund et PCI Gisogrund 404 sont mélangés avec l'eau dans un rapport 1/1 soit une consommation de 150 à 200 g/m<sup>2</sup> de produit dilué pour le PCI Gisogrund et une consommation de 200 à 400 g/m<sup>2</sup> de produit dilué pour le PCI Gisogrund 404.