

# Fiche d'emploi des primaires

De la société BOSTIK SA

Cette fiche est associée aux certificats des colles à carrelage de la Société BOSTIK SA.  
Elle précise les primaires à utiliser sur les supports pour lesquels le certificat indique cette nécessité ainsi que leurs conditions d'emploi.

Support	Primaire		
	Dénomination	Consommation	Délai de séchage
Béton cellulaire	ARDAPREN NF	100 à 150 g/m <sup>2</sup>	2 h (sec transparent)
Chape fluide à base de sulfate de calcium	ARDAPREN NF	100 à 150 g/m <sup>2</sup>	2 h (sec transparent)
	PRIMASOL R	100 à 150 g/m <sup>2</sup>	30 min (sec au toucher)
Chape asphalte non sablée	ARDAPREN NF	80 à 120 g/m <sup>2</sup>	2 h (sec transparent)
Traces de colle bitumineuse	ARDAPREN NF	100 à 150 g/m <sup>2</sup>	2 h (sec transparent)
	EPONAL PRIMEPOX	100 à 150 g/m <sup>2</sup>	2 h (légèrement poisseux)
Traces de colle acrylique	ARDAPREN NF	100 à 150 g/m <sup>2</sup>	2 h (sec transparent)
	EPONAL PRIMEPOX	100 à 150 g/m <sup>2</sup>	2 h (légèrement poisseux)
Traces de colle néoprène	ARDAPREN NF	100 à 150 g/m <sup>2</sup>	2 h (sec transparent)
	EPONAL PRIMEPOX	100 à 150 g/m <sup>2</sup>	2 h (légèrement poisseux)
Anciennes dalles semi-flexibles	ARDAPREN NF	80 à 120 g/m <sup>2</sup>	2 h (sec au toucher)
	EPONAL PRIMEPOX	100 à 150 g/m <sup>2</sup>	2 h (légèrement poisseux)
Ancien carrelage émaillé non poncé	EPONAL PRIMEPOX	100 à 150 g/m <sup>2</sup>	2 h (légèrement poisseux)
Ancienne peinture de sol			