

Fiche d'emploi des primaires

De la société KERAKOLL SpA

Cette fiche est associée aux certificats des colles à carrelage de la Société KERAKOLL SpA.
Elle précise les primaires à utiliser sur les supports pour lesquels le certificat indique cette nécessité ainsi que leurs conditions d'emploi.

Support	Primaire		
	Dénomination	Consommation	Délai de séchage
Béton cellulaire	Active prime Grip	200 à 300 g/m ²	30 à 60 min (sec au toucher)
	PRIMER A ECO	150 à 200 g/m ²	4 h (sec au toucher)
Traces de colle bitumineuse	Active prime Fix	100 à 200 g/m ²	30 à 60 min (sec au toucher)
Traces de colle acrylique			
Traces de colle néoprène			
Anciennes dalles semi-flexibles			