

Fiche d'emploi des primaires

De la société KIESEL BAUCHEMIE GmbH

Cette fiche est associée aux certificats des colles à carrelage de la Société KIESEL BAUCHEMIE GmbH.
Elle précise les primaires à utiliser sur les supports pour lesquels le certificat indique cette nécessité ainsi que leurs conditions d'emploi.

Support	Primaire		
	Dénomination	Consommation	Délai de séchage
Béton cellulaire ⁽¹⁾	OKATMOS UG 30	75 à 100 g/m ²	1 h 30 à 2 h (sec au toucher)
Chape fluide à base de sulfate de calcium ⁽¹⁾			
Chape asphalte non sablée	OKATMOS UG 30	150 à 200 g/m ²	12 h minimum (sec au toucher)
Traces de colle bitumineuse			
Traces de colle acrylique			
Traces de colle néoprène			
Anciennes dalles semi-flexibles			
Ancien carrelage émaillé non poncé	OKATMOS UG 30	100 à 200 g/m ²	12 h minimum (sec au toucher)
Ancienne peinture de sol	OKATMOS UG 30	150 à 200 g/m ²	12 h minimum (sec au toucher)

⁽¹⁾ : Pour ce support, le primaire OKATMOS UG 30 est mélangé avec l'eau dans un rapport 1/1 soit une consommation de 150 à 200 g/m² de produit dilué.