Fiche d'emploi des primaires

De la société Master Builders Solutions France SAS

Cette fiche est associée aux certificats des colles à carrelage de la Société Master Builders Solutions France SAS.
Elle précise les primaires à utiliser sur les supports pour lesquels le certificat indique cette nécessité ainsi que leurs conditions d'emploi.

Support	Primaire		
	Dénomination	**Consommation**	**Délai de séchage**
Béton cellulaire	PCI Gisogrund (1:1) (1)	80 à 150 ml/m²	1 h minimum (sec au toucher)
	PCI Gisogrund 404 (1:2) (1)	50 à 100 ml/m²	3 h minimum (sec au toucher)
Chape fluide à base de sulfate de calcium	PCI Gisogrund 404 (1:1) (1)	100 à 200 g/m²	3 h minimum (sec au toucher)
Chape asphalte non sablée	PCI Gisogrund 404 (1:2) (1)	50 à 150 ml/m²	3 h minimum (sec au toucher)
Traces de colle bitumineuse	PCI Gisogrund 404	50 à 100 ml/m²	3 h minimum (sec au toucher)
Traces de colle acrylique			
Traces de colle néoprène			
Anciennes dalles semi-flexibles			
Ancien carrelage émaillé non poncé			

(1) : Pour ces supports : les primaires PCI Gisogrund et PCI Gisogrund 404 sont mélangés avec l'eau suivant le rapport :
- 1:1 = 1 part de primaire pour 1 part d'eau
- 1:2 = 1 part de primaire pour 2 parts d'eau